

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O *Tecnobase* é um revestimento cimentício de alto desempenho, sem juntas, utilizado no sistema TECNOCIMENTO<sup>®</sup>, como sua base regularizadora.

## CARACTERÍSTICAS

- Monocomponente e pronto para uso;
- Fácil de misturar e aplicar;
- Secagem para tráfego leve em 12 horas;
- Estruturado com microfibras poliméricas revestidas;
- Aderência sobre a maioria dos revestimentos pré-existentes;
- Monolítico, por ser um revestimento semi-rígido pode ser aplicado totalmente sem juntas, pois não apresenta trincas de contração ou dilatação do material, quando aplicado sobre uma superfície sólida, sem trincas e bem aderida. Combinações: com outros materiais como mármore, granitos, pedras, madeira, cerâmica, etc.
- A base de cimentos especiais, pó de limestone, pó de mármore e pó de quartzo.

## USOS E APLICAÇÕES

- Sobre pisos de concreto, contrapisos de cimento, e sobre a maioria dos pisos e revestimentos pré-existentes, como cerâmicas, mármore, granitos, pastilhas, gesso acartonado, mármore e pedras naturais;

## DADOS TÉCNICOS

• Cor	Creme
• Pot Life (20°C)	12-15 min.
• Secagem ao Toque (20°C)	4 a 6 horas
• Tempo de Cura (Tráfego Leve)	12 horas
• Tempo de Cura Total	28 dias
• Temperatura de Aplicação	15 - 35°C
• Intervalo entre camadas	4 horas
• Numero de camadas recomendadas	1 a 2 camadas
• Consumo (por camada)	1,2 Kg/m <sup>2</sup>
• Rendimento teórico por quilo (por camada)	0,83 m <sup>2</sup>
• Espessura da película seca	1 a 2mm
• Sólidos por peso	100%
• Densidade (A+B+C)	1,75 g/m <sup>3</sup>

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

O passo a passo completo de aplicação do *Tecnobase* encontra-se no Método de aplicação 001 (MA 001), que deve ser solicitado ao departamento técnico da NS Brazil.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Por ser um revestimento a base de cimento o *Tecnobase* demora alguns dias para atingir a sua resistência final, portanto, recomenda-se todo o cuidado durante a primeira semana de vida do piso. Isto significa não arrastar objetos ou móveis ou colocar objetos pesados e pontiagudos;
- Contém cimento. Os produtos a base de cimento recém-misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contato com a pele sempre que possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se houver contato do produto com os olhos, lave rapidamente com água corrente. A utilização de protetores respiratórios, óculos e luvas de borracha são recomendados no manuseio do Tecnocimento;
- Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

## EMBALAGENS

Componente	Embalagem
Tecnobase	20,00 Kg

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O *Tecnobase* deve ser estocado, em sua embalagem original, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol. A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C. Evite o calor excessivo e o congelamento do material.

## VALIDADE

O *Tecnobase* apresenta a validade de 3 meses após sua data de fabricação.