

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº QUI/L-232.406/2/13**  
**REVESTIMENTO TRI-COMPONENTE**  
**ANÁLISE QUÍMICA**

**INTERESSADO: NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.**  
Rua Leticio, 136 – Jardim Ruyce  
09961-680 – Diadema - SP  
Ref: (62686)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**

01 (Uma) Amostra de Revestimento Tri-Componente, identificada pelo interessado como: PUMMA, constituído por: PUMMA parte A, PUMMA parte B e PUMMA parte C, sem data de fabricação e recebido pelo laboratório em 03/04/2013.

**Identificação Interna: L-0095052**

**2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**

- SCAQMD Rule 1113 – Architectural Coatings

- METHOD 304-91 - Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Various Materials

**3. RESULTADOS OBTIDOS**

Parâmetros Determinados	Valores Encontrados	Unidade
Densidade	1,38	g/cm <sup>3</sup>
Teor Volátil Total	9,02	%
Teor de Água	5,53	%
Compostos Isentos	< 100*	mg/kg
VOC	48,16	g/L

\* O sinal “<” refere-se a valores abaixo do limite de quantificação para cada composto isento.

**4. DATA DO(S) ENSAIO(S)**

Ensaio realizado no período de 03/04/2013 a 10/05/2013.

São Paulo, 13 de Maio de 2013.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Original Assinado

**FERNANDO FUMIO ICHIKAWA**  
COORDENADOR DE LABORATÓRIO  
CRQ-IV nº 04256155

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Original Assinado

**JOSÉ ARNALDO DIBBERN FÁVERO**  
GERENTE TÉCNICO  
CRQ-IV nº 04231317

FFI