

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº QUI/L-218.866/2/A/12
SELANTE
ANÁLISE QUÍMICA

INTERESSADO: NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.
Rua Leticio, 136 – Jardim Ruyce
09961-680 – Diadema - SP
Ref: (62686)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Selante, identificado pelo interessado como: Skip Graffiti sem data de fabricação, sem número de lote e recebido pelo laboratório em 15/03/2012.
Identificação Interna: L-0058914

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

- SCAQMD Rule 1113 – Architectural Coatings
• METHOD 304-91 - Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Various Materials

3. RESULTADOS OBTIDOS

Parâmetros Determinados	Valores Encontrados	Unidade
Densidade	1,040	g/cm ³
Teor Volátil Total	93,61	%
Teor de Água	88,12	%
Compostos Isentos	< 100*	mg/kg
VOC	57,09	g/L

* O sinal "<" refere-se a valores abaixo do limite de quantificação para cada composto isento.

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 15/03/2012 a 20/06/2012.

Obs.: Este Relatório de Ensaio cancela e substitui o Relatório nº QUI/L-218.866/2/12, emitido em 09/04/2012.

São Paulo, 20 de Junho de 2012.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Original Assinado

FERNANDO FUMIO ICHIKAWA
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CRQ-IV nº 04256155

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Original Assinado

JOSÉ ARNALDO DIBBERN FÁVERO
COORDENADOR DE UNIDADE
CRQ-IV nº 4231317

FFI