

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Tecnocimento® Stucco** é um revestimento decorativo a base de água e de fácil aplicação, que apresenta o elegante efeito de manchamento do cimento queimado com o toque dos stuccos italianos, criando ambientes contemporâneos com acabamento liso e sofisticado.

É indicado para paredes internas e apresenta um visual de alto padrão estético, preservando o charme e as nuances de cor e manchamentos dos revestimentos venezianos utilizados na Itália desde 1500.

O Tecnocimento Stucco não possui juntas, o que garante uma visual leve e amplo a todos os ambientes.

O Tecnocimento Stucco é uma tecnologia inovadora da NS Brazil e finalizado com camada de verniz de acabamento, semi fosco, acetinado ou brilhante, que torna a manutenção simples e higiênica. O acabamento fosco traz todo o charme dos nuances e manchas dos revestimentos venezianos, mas gerando um efeito mais próximo ao cimento queimado, dando uma sofisticação e modernidade muito procurada no mercado nacional. O acabamento brilhante realça o efeito mais marmorizado, comum ao Stucco Veneziano.

O Tecnocimento® Stucco é ideal para revitalizações ou novos projetos arquitetônicos.

CARACTERÍSTICAS

- Visual contemporâneo
- Monocomponente e pronto para uso
- Fácil de aplicar
- Baixo odor, baixo VOC e ecológico
- Atende norma LEED
- Secagem total em 24 horas
- Aplicado totalmente sem juntas, quando aplicado sobre uma superfície sólida, sem trincas e bem aderida.
- Acabamento: aplicado manualmente, apresenta superfície lisa, com aspectos de manchamentos naturais.

USOS E APLICAÇÕES

Aplicado em ambientes internos sobre superfícies de alvenaria, pintura acrílica, massa corrida, compensado/MDF, paredes de drywall e tetos em geral e possui uma variedade de cores que se adequam a qualquer projeto.

Aplicável em tampos, portas, paredes e tetos sem escorrer.

DADOS TÉCNICOS

Cor	Diversas
Densidade (g/cm ³)	1,50-1,60
Consumo teórico *	0,5 - 0,7 kg
Temperatura de aplicação (°C)	10 - 35
Número de camadas Recomendada	2 à 3
Secagem entre demãos	4 - 6 h
Secagem toque (25°C)	> 2 h
Secagem total (25°C)	24 h

* Consumo total para 3 camadas

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

A superfície deverá estar perfeitamente limpa e seca. A mesma não poderá apresentar problemas de umidade (isto causaria manchamento ou deslocamento do material).

Para rebocos recentes recomenda-se aguardar aproximadamente de 2 a 4 semanas para a secagem do mesmo e posterior aplicação do Tecnocimento® Stucco.

A superfície deve estar firme, sem som de oco (falha de adesão), isento de trincas e fissuras, isento de pó, mofo, algas, partes soltas, agentes de cura de concreto, desmoldantes e não estar esfarelado.

Na medida que a base está em boas condições, principalmente quanto ao nivelamento e rugosidade, melhor será o acabamento. O Tecnocimento® Stucco acompanha o comportamento da base, se a mesma não estiver boa e perfeitamente nivelada, o resultado final poderá apresentar ondulações e falhas de aplicação.

Não esquecer que todo revestimento de baixa espessura depende basicamente da qualidade da base sobre a qual se aplica o produto.

Recomendamos aplicação previa de massa corrida acrílica para regularização e planicidade do substrato.

Lixar as superfícies que receberão o Tecnocimento Stucco com lixa#100 e remover o pó de lixamento com pano umedecido em água.

APLICAÇÃO

Aplicar a primeira camada espalhando uniformemente o produto com uma desempenadeira de aço com cantos arredondados, fazendo movimentos amplos comuns a aplicação de massa corrida, e garantindo uma boa cobertura e regularização do substrato. A primeira camada é a base para o manchamento do produto, deve ser aplicado o mais homogênea possível, sem marcas e costelas de aplicação, para que não sejam filmadas na camada final de manchamento.

Após secagem de aproximadamente 4 a 6 horas, a 25°C, aplicar a 2ª camada. Recomenda-se uma segunda camada de base, e somente na terceira camada efetuar os manchamentos e queimas do produto.

Na segunda camada de base, efetuar o mesmo procedimento da primeira camada.

Na aplicação da terceira camada, que é a camada de manchamento, efetuar movimentos em forma de leque, curtos para efeito mais manchado ou mais longos para efeito menos manchados, com a desempenadeira de cantos arredondados, para a criação das manchas e nuances com efeito marmorizado / cimento queimado / stucco.

Durante a aplicação não deixar que o produto seque enquanto estiver passando a desempenadeira, para não ocorrer marcas e falhas de aplicação.

A camada de manchamento (camada final) deverá ter menor quantidade de material aplicado do que as camadas base, para a criação dos efeitos através da queima do material.

ACABAMENTO FINAL

Após secagem completa de 24 horas é imprescindível a proteção superficial com selador Proseal e verniz NS Hiper Eco, NS Hiper Acqua PU, NS Hiper 409 ou NS Hiper 500 nas versões semi fosco (recomendado), acetinado ou brilhante.

A utilização de mastique de silicone nos encontros de parede/parede, parede/piso, ralos e cantos de áreas molhadas são necessários para evitar possíveis infiltrações. Em casos de reparos durante a aplicação, este deve ser feito com o produto ainda úmido.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

O uso de luvas de látex, máscara e óculos de proteção contra respingos são apropriados.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Evite contato do produto com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância por 15 minutos. Se ingerido, não provoque vômito e procure um médico imediatamente.

Não reaproveite a embalagem vazia.

Limpe as ferramentas e o equipamento de aplicação imediatamente após o uso com água limpa.

Revise a FISPQ (Ficha de dados de segurança do material) antes do uso do produto para maiores informações.

EMBALAGEM E RENDIMENTO

	Embalagem	Rendimento
Galão 3,2L	4,5 kg	6,4 – 9,0 m ²
Balde 18 L	25,0 kg	35 – 50 m ²

Observação: Rendimento médio para 3 camadas do revestimento,

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O Tecnocimento Stucco deve ser estocado em sua embalagem original, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 10°C e 32°C. Evite o calor excessivo e o congelamento do material.

VALIDADE DO PRODUTO

O Tecnocimento Stucco apresenta a validade de 12 meses após sua data de fabricação, se armazenado da forma correta, conforme item anterior.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.