

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **NS Termo Plus** é uma tinta refletiva elastomérica, a base de resina acrílica flexível plastificada internamente, combinada com cargas especiais resultando num revestimento impermeável de alta performance, resistente ao intemperismo e aos raios U.V. do sol.

Possui bom alongamento e flexibilidade permanente, alta durabilidade, acabamento liso, reflexão dos raios solares e bom rendimento, conferindo redução da temperatura interna das edificações.

Especialmente desenvolvido para pintura protetiva de telhados e isolamento de espuma de poliuretano.

## CARACTERÍSTICAS

- Minimiza o calor interno das edificações;
- Propriedade refletiva;
- Redução acústica das edificações;
- Proteção e redução dos efeitos dos raios UV;
- Aderência a diversos substratos;
- Flexibilidade, alongamento e memória elástica;
- Resistência ao granizo e efeitos da poluição;
- Alta impermeabilidade.

## USOS E APLICAÇÕES

A barreira formada após a aplicação do **NS Termo Plus** minimiza a temperatura dos telhados e estruturas ocasionados pelo raios solares, proporcionando proteção e impermeabilização.

## DADOS TÉCNICOS

Cor	Branco
Sólidos por Peso %	45±2
Densidade (gr/cm <sup>3</sup> )	1,25±0,1
Consumo teórico	0,8 kg
Temperatura de Aplicação	10 – 40°C
Umidade Relativa do ar	40 – 80%
Número de camadas Recomendada	>2
Intervalo entre camadas 25°C	>6 horas
Secagem toque 25°C	>3 horas
Secagem total 25°C	>24 horas

Aconselhamos a execução de um teste para aferir o consumo e para o usuário conhecer o aspecto e desempenho do produto

## PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

A durabilidade e desempenho do **NS Termo Plus** depende muito de sua ancoragem ao substrato em que será aplicado.

As superfícies devem estar estruturalmente sólidas e secas, isentas de poeira, umidade, óleos, algas e fungos, eflorescência, partes soltas ou pulverulentas, ferrugem, carepas e quaisquer substâncias contaminantes que dificultem o desempenho do produto. Recomendamos a lavagem da superfície por hidro jateamento e/ou preparo mecânico.

Superfícies enferrujadas ou de metal liso devem também ser tratadas com um primer anticorrosivo antes da sua aplicação. Superfícies de alvenaria muito porosas devem ser tratadas com primer/selador acrílico **NS Proseal**.

Se for feita limpeza da superfície com solvente, preferencialmente use um à base de álcool, devido ao tempo de secagem. Não use solventes como thinner, águaarrax, xileno, etc., devido ao resíduo oleoso dos mesmos.

## RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO

- Homogeneizar o **NS Termo Plus** mecanicamente e lentamente, com auxílio de furadeira de baixa rotação (300 à 400 rpm) com uma hélice acoplada, por pelo menos 60 segundos, até a completa homogeneização. Certifique-se que não haja pigmentação no fundo da embalagem.
- A aplicação do **NS Termo Plus** pode ser realizada por pulverização, através do equipamento airless, ou por aplicação a rolo de epóxi de pelo baixo, de forma homogênea, para não deixar excesso de tinta no substrato, falhas ou marcas de rolo, certificando-se do perfeito alastramento e nivelamento da tinta, para que não prejudique o aspecto final do revestimento;
- Para aplicações específicas, como em superfícies com alta absorção, efetuar a diluição do **NS Termo Plus** com água potável, respeitando a diluição máxima de 10%. Excessiva diluição da tinta pode afetar o aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura desejada ou especificada;
- Aplicações com diluição só podem ser executadas na primeira camada de tinta, nunca nas camadas intermediárias e de acabamento;
- Consumo teórico:  
- Por camada = 0,250 a 0,400 kg/m<sup>2</sup>
- Aplicar de 2 a 3 camadas do produto, obedecendo intervalos de 6 horas entre cada demão.
- **Importante:** Em todas as etapas da aplicação a área deve estar totalmente limpa, livre de qualquer impureza, para evitar contaminação da tinta ou deslocamento da mesma.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar o **NS Termo Plus** com umidade relativa do ar acima de 80%. A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura de orvalho e no máximo a 20°C. Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura do material deverá estar ente 20-27°C, antes da mistura e aplicação;
- Por ser um produto a base de água, sua aplicação não deve ser iniciada em condições de clima rigoroso; quando precipitações parecerem iminentes ou quando condições de queda da temperatura forem iminentes. Exige-se um período mínimo de 3 horas sob sol para secagem, antes que o produto possa resistir a exposição ao orvalho ou a leve chuvisco;
- Não deve haver exposição à chuva antes de 24 horas, e empoçamento antes de um período de 48 horas após a aplicação;
- Aplicações em superfícies quentes devem ser restritas em horários de menor temperatura;
- As medidas de higiene, de uso de EPIs, de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição dos resíduos devem seguir as recomendações gerais;
- Para a limpeza dos equipamentos e ferramentas utilizados, com o produto ainda no estado líquido, recomenda-se o uso de água;
- Evite contato com a pele, bem como respirar os vapores ou o produto pulverizado quando o trabalho for efetuado com pistolas.
- No caso de ingestão acidental, procure o médico imediatamente. Terminando o trabalho lave as mãos e o rosto com água e sabão. Nunca ingira alimentos sem antes se lavar;
- Para limpar as mãos usar álcool, em seguida, lavar com água e pastas de limpeza apropriada. Usar creme protetor reconstituente da pele;
- Para maiores informações sobre segurança, solicite a FISPQ do produto;
- Qualquer aplicação fora de nossa especificação, recomendamos consultar nosso departamento técnico para maiores informações.

## EMBALAGEM

Embalagem	Peso
Balde	20,0 Kg

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O **NS Termo Plus** deve ser estocado na sua embalagem original, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol. A temperatura da área de estocagem deve estar entre 11°C e 30°C.

Evite o calor excessivo e o congelamento do material.

## VALIDADE

O **NS Termo Plus** apresenta a validade de 12 meses após sua data de fabricação.

## NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.