

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NS Textura MINERALI é uma textura única com escamas minerais que combinam sofisticação com rusticidade.

À base de resina acrílica, pigmentos, cargas minerais e aditivos, formando um revestimento resistente que proporciona beleza e proteção a variados projetos arquitetônicos.

É semi flexível, minimiza trincas do substrato e hidro-repelente. Resistente ao intemperismo, raios UV. e fungos.

Possui durabilidade com ótimo custo-benefício. Perfeito para fachadas e ambientes internos.

CARACTERÍSTICAS

- Protege e embeleza as superfícies;
- Resistência ao intemperismo;
- Ótimo desempenho e durabilidade;
- Textura semi flexível e hidro-repelente;
- Acabamento rústico granulado;
- Totalmente atóxico depois de curado;
- Muito boa aderência a alvenaria e tintas antigas;
- Resistente a fungos;
- Aplicação é rápida e fácil.

USOS E APLICAÇÕES

NS Textura MINERALI é ideal para revestir superfícies externas e internas de reboco, blocos de cimento, concreto, fibrocimento, gesso, parede pintadas, etc.

DADOS TÉCNICOS

- Cor	Diversas
- Temperatura de Aplicação	10 - 35°C
- Secagem ao toque (25°C)	3 a 4 horas
- Intervalo entre Demãos	4 horas
- Tempo de Cura Total	72 horas
- Número de camadas	1 a 2 camadas
- Consumo teórico	2,3 a 3,3 kg/m²
- Rendimento por balde	7,5 a 11 m²
- Diluição com água potável	até 3%, se necessário
- Aplicação com desempenadeira	Aço e plástica

Aconselhamos a execução de um teste para aferir o consumo e para o usuário conhecer o aspecto e desempenho do produto.

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

A durabilidade e desempenho do **NS Textura MINERALI** depende muito de sua ancoragem ao substrato em que será aplicado.

É essencial que o substrato esteja seco com umidade menor que 5%, resistente, limpo e isento de contaminações de pó, fuligem, óleo, ferrugem, ceras, nata de cimento, pinturas velhas, materiais desagregáveis e impurezas.

As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas.

Superfícies brilhantes devem ser lixadas e limpas.

Concretos e rebocos devem ter pelo menos 28 dias de cura.

Caso necessário aplicar selador acrílico e massa acrílica para regularizar imperfeições do substrato.

Partes mofadas ou com algas devem ser escovadas e lavadas com água sanitária.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO

- Aplicar com rolo de lã, uma demão do selador específico na mesma cor da textura, deixar secar no mínimo, 6 horas para aplicação do acabamento.
- Espalhar o produto homogeneamente com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, retirar o excesso.
- Finalizar o acabamento com uma desempenadeira de plástico com movimentos circulares. Para um melhor acabamento é recomendável aguardar o ponto de pega da massa antes de realizar o desempenamento com desempenadeira de PVC ou acrílico.
- Devido à granulometria e acabamento do produto pode ter-se impressão de manchas onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados.
- Cura ao toque de 3 a 4 e cura final após 72 horas.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não pintar o **NS Textura MINERALI** com umidade relativa do ar acima de 85%. Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura do material deverá estar entre 15-30°C, antes da mistura e aplicação;
- Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos;
- Produto pronto para uso, não deve ser diluído. Caso seja necessário retardar a secagem pode diluir com 3% de água limpa.
- O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador. Consumo aplicado de 2,5 a 3,5 Kg/m².
- Reboco muito desuniforme ou superfícies irregulares, pode aumentar o consumo.

- A superfície precisa estar bem regularizada para um melhor acabamento do produto.
- Cores orgânicas podem ocorrer desbotamento.
- Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
- Recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com os produtos NS Brazil a cada 3 anos.
- Produto poderá ser lavado com máquina de alta pressão com jato aberto e distancia de pelo menos 30cm da parede, sabão neutro também poderá ser utilizado. Não utilizar produtos abrasivos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar o vômito).
- Para maiores informações sobre segurança, solicite a FISPQ do produto;
- Qualquer aplicação fora de nossa especificação, recomendamos consultar nosso departamento técnico para maiores informações.

EMBALAGENS

Balde com 25 kg

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O **NS Textura MINERALI** deve ser estocado na sua embalagem original, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol. A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 30°C.

Evite o calor excessivo e o congelamento do material.

VALIDADE

O **NS Textura MINERALI** apresenta a validade de 12 meses após sua data de fabricação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.